

# Sopro SC 808 Flex-Fliesenkleber

Cementno lepilo Flex-Fliesenkleber za pripravo podlage in polaganje keramičnih stenskih in talnih oblog. Nizka vsebnost kromatov v skladu z Direktivo št. 1907/2006/ES, Priloga XVII.



- v skladu z zahtevami C2 TE-po EN 12 004
- dobre obdelovalne lastnosti
- za stenske in talne površine
- za zunanje in notranje površine



## Področja uporabe

Primerno za polaganje in oblaganje: ploščic iz žgane lončevine, ploščic z nizko vpojnostjo vode in nevpojnih oblog (npr. granitogres in fini granitogres), keramičnih oblikovnih elementov in enakovrednih gradbenih materialov do velikosti 40 x 40 cm.

## Primerna podlaga

Beton (star najmanj 6 mesecev), plinobetonski zidaki (obdelani s temeljnim premazom Sopro GD 749 in izravnani s Sopro SC 808), lahki beton (star najmanj 6 mesecev), cementni in apneno-cementni ometi; gradbeni materiali z vsebnostjo mavca (obdelani s temeljnim premazom Sopro GD 749); popolnoma z malto zaliti zidovi (zidovi iz mešanih materialov niso primerni); suhe stenske mavčne plošče, mavčno kartonske in mavčno vlaknene plošče, cementni estrihi, estrihi na bazi kalcijevega sulfata (zbrušeni in obdelani s temeljnim premazom); suhi estrihi in tla s talnim gretjem (pregreti); tesnenje stikov s Sopro FDF 525, TDS 823 ali DSF<sup>®</sup> 423, 523, 623.

## Mešalno razmerje

7,5 – 8,25 l vode na 25 kg Sopro SC 808 Flex-Fliesenkleber

## Debelina sloja

maksimalno 5 mm v zgoščeni malti

## Čas zorenja

3 - 5 minut

## Obdelovalni čas

približno 3 - 4 ure pri +23°C; strjene malte ne mešajte z vodo in ne dodajajte sveže malte z namenom nadaljnje obdelave

## Odpri čas lepljenja

pribl. 30 minut

## Pohodna / primerna za fugiranje

po pribl. 24 urah oz. ko je malta strjena; predvidite ukrepe za porazdelitev obremenitve na tleh V hladnem letnem času priporočamo za zunanje površine uporabo hitrovezne tankoslojne malte Sopro Dünnbettmörtel.

## Obremenljivost

po pribl. 3 dneh; v industrijskih objektih po pribl. 28 dneh, v mokrih prostorih po pribl. 21 dneh, površine pod vodo po pribl. 28 dneh, talno gretje po pribl. 28 dneh

## Navedbe časov

Navedeni časi se nanašajo na normalno temperaturno območje +23°C in 50% rel. vlažnost zraka; višje temperature te čase skrajšajo, nižje pa podaljšajo.

## Obdelovalna temperatura

obdelovanje pri +5°C do največ +30°C

## Poraba

pribl. 1,2 kg/m<sup>2</sup> na mm debeline sloja

## Orodja

Mešalnik, zobata gladilka z ustrezno višino zob; Mali mozaik 3 – 4 mm, stenske in talne ploščice 4 – 6 mm, groba keramika 610 mm Orodje je potrebno takoj po uporabi očistiti z vodo.

## Skladiščenje

V suhem prostoru, v zaprti originalni embalaži približno 12 mesecev, zloženo na paleti.

## Pakiranje

Vreča 25 kg

## Lastnosti

Sopro SC 808 je cementna tankoslojna malta sive barve, izboljšana z umetno smolo, odporna na izmenično zmrzovanje in odtajanje, razred C2 TE v skladu z EN 12004.

## Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, trdna, nosilna, obstojne oblike in brez snovi, ki zmanjšujejo oprijem. S Sopro RH 646 RissHarz lahko s smolo učinkovito zalijete obstoječe razpoke v estrihu. Neenakomerne podlage lahko izravnate s Sopro AMT 466 (stena) ali s Sopro FS 15 plus (tla). Cementni estrihi morajo stati 28 dni in biti suhi. Estrihi, pripravljene s Sopro Rapidur® B1 so že po 12 urah pripravljene za oblaganje.

Pri estrihih na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in anhidritni tekoči estrihi) mora vsebnost vlage znašati  $\leq 0,5$  CM-%. Estrihe je treba zbrusiti, odsesati in obdelati s temeljnim premazom. Estrihe iz litega asfalta (znotraj) je potrebno posipati s peskom. Potrebna je izboljšanje z 10 % Sopro FD 447. Ogrevane cementne estrihe in estrihe na osnovi kalcijevega sulfata je potrebno ogreti, dokler niso primerni za polaganje: cementni estrihi z  $\leq 1,8$  CM-%, estrihi na osnovi kalcijevega sulfata z  $\leq 0,3$  CM-%. Če polagate plošče velikega formata, je priporočljivo izboljšanje s 10 % Sopro FD 447. Mavčni ometi naj bodo suhi in naneseni v enem sloju. Mavčne omete ni dovoljeno obdelati z nastavkom iz klobučevine oziroma jih zgladiti. Na podlage, ki so zatesnjene s Sopro FDF 525 ali Sopro DSF® 423, 523 ali 623 in Sopro TDS 823, je s Sopro SC 808 polaganje oblog možno takoj.

Pri polaganju oblog na zunanjih površinah pazite, da pod oblogami ne pustite votlih mest. Upoštevajte ustrezen naklon in tesnjenje z odvodnjavanjem. Priporočljiva je uporaba manjših formatov plošč z ustrežno dimenzijo fug in izboljšanje s Sopro FD 447.

Močno vpojne podlage (npr. plinobetonski zidaki) je potrebno predhodno obdelati s Sopro GD 749 ali nanje nanesti izravnalni sloj z zidarsko lopatico.

Veljajo ustrezni standardi, smernice in priporočila ter splošno priznana pravila tehnike.

## Osnovni premaz

Sopro Grundierung: cementni estrihi, estrihi na bazi kalcijevega sulfata (anhidritni in anhidritni samorazlivni estrihi), stenske mavčne plošče, mavčne plošče/dilatacijske fuge, mavčno vlaknene plošče, mavčni omet, močno ali različno vpojni plinobetonski zidaki (znotraj), cementni in apneno-cementni ometi

Sopro HaftPrimer S: gladke površine z zaprtimi porami, kot npr. neobdelane ali stare površine estrihov iz litega asfalta

## Uporaba

V čisto posodo natočite približno 7,5 – 8,25 l vode, dodajte 25 kg (1 vrečo) MittelDickbettMörtel weiss ter močno premešajte, dokler mešanica ni popolnoma gladka in pripravljena za obdelavo. Počakajte 3 – 5 minut in ponovno dobro premešajte. Z gladilko nanesite kontaktni sloj, nanj nanesite malto in jo prečesite z zobato gladilko (zobato gladilko držite pod kotom 45°– 60°).

Nanesite samo toliko malte, kolikor je lahko znotraj odprtega časa lepljenja (pribl. 30 min) tudi obdelate. Ploščice vstavite in vtisnite v malto ter jih poravnajte. Preden se malta strdi, izpraskajte bandažni trak ter obloge temeljito očistite.

## Varnostna navodila

Vsebuje cement. Z vlago/vodo reagira močno alkalno.

### Označevanje:

Simbol za nevarnost: Xi dražeče, nevarna sestavina: Portlandski cement

### Obvestilni stavki o nevarnostih (R stavki):

R 37/38 Draži dihala in kožo.

R 41 Nevarnost hudih poškodb oči.

### Varnostni nasveti (S-stavki)

S 2 Hraniti nedosegljivo otrokom.

S 22 Ne vdihavati prahu.



S 24/25 Izogibajte se stiku s kožo in očmi.

S 26 Če pride v oči, takoj izperite z obilico vode in poiščite zdravniško pomoč.

S 37/39 Med delom nosite primerne zaščitne rokavice in zaščitna očala / zaščito za obraz.

S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

**GIS koda ZP 1 · Nizka vsebnost kromatov s skladu z Direktivo št. 1907/2006/ES, Priloga XVII**

 1320 0767	 Sopro Bauchemie GmbH Austria Lagerstraße 7 – 4481 Asten (Austria) www.sopro.at
06 CPR-AT3/230034.1.slv EN 12004:2007 + A1:2012 Sopro SC 808	
izboljšana cementna malta za ploščice in plošče za notranje in zunanje površine za tla in stene	
Požarna odpornost	razred A1/A1 <sub>e</sub>
Trdnost spoja kot: natezna trdnost po suhem skladiščenju	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>
Trajnost za: natezno trdnost po skladiščenju v vodi natezno trdnost po toplotni prevodnosti natezno trdnost po zmrzovanju in odtajanju	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup> $\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup> $\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>
Sproščanje nevarnih snovi	glejte SDB

Podatki v tej informaciji predstavljajo opis izdelka. Gre za splošna navodila na podlagi naših izkušenj in preizkusov in ne veljajo za konkretni primera uporabe. Na osnovi teh podatkov ni možno uveljavljanje odškodninskih pravic. Prosimo, da se po potrebi obrnete na naše tehnične svetovalce. Trenutno veljavno različico te informacije o izdelku in trenutno veljavni varnostni list v skladu z Uredbo ES 1907/2006/ES najdete na [www.sopro.si](http://www.sopro.si).

### Prodaja sever

Sopro Bauchemie GmbH  
Lienener Straße 89  
D-49525 Lengerich  
Telefon +49 (0) 5481 31-3 14  
Telefaks +49 (0) 5481 31-4 14

### Prodaja vzhod

Sopro Bauchemie GmbH  
Zielitzstraße 4  
D-14822 Alt Bork  
Telefon +49 (0) 33845 476-90  
Telefon +49 (0) 33845 476-91  
Telefaks +49 (0) 33845 476-92

### Prodaja jug

Sopro Bauchemie GmbH  
p.p. 420152  
D-65102 Wiesbaden  
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-243  
Telefaks +49 (0) 6 11-17 07-250

### Prodaja izvoz

Sopro Bauchemie GmbH  
p.p. 420152  
D-65102 Wiesbaden  
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-239  
Telefaks +49 (0) 6 11-17 07-240

### Prodaja Avstrija

Sopro Bauchemie GmbH  
Austria  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Telefon +43 (0) 7224 671 41-0  
Telefaks +43 (0) 7224 671 81

### Prodaja Švica

Sopro Bauchemie GmbH  
podružnica  
Thun/Schweiz:  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Telefon +41 (0) 33 334 00 40  
Telefaks +41 (0) 33 334 00 41